

Planatolin D

Reinigungsmittel

Typische Anwendungen

Ablösen und Entfernen von angetrockneten Dispersionsklebstoffresten von Maschinen, Geräten und Pinseln.

Technische Daten

Typische technische Eigenschaften

Farbe farblos

Lieferform/Gebinde

0,88 kg Dose, 8,5 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Beim Verarbeiten und Trocknen den Arbeitsraum ausreichend belüften. Nicht rauchen, jegliche Funkenbildung auch an elektrischen Apparaturen vermeiden. Nicht im Gebrauch befindliche Behälter gut verschließen. Reste von Klebstoffen und Verdünnungen nicht in Abwasserleitungen schütten. Lösungsmittelgetränkte Putzlappen nicht offen liegen lassen.

Es ist streng zu beachten, dass **Planatolin D** Werkstoffe und Arbeitsmittel aus Kunststoffen und Gummi anquellen oder gar lösen kann. Der Kontakt von Kunststoffen und Gummi mit **Planatolin D** ist daher zu vermeiden bzw. ist die Verträglichkeit vor Anwendung des Reinigungsmittels zu testen.

Planatolin D ist eine leicht entzündliche Flüssigkeit und ist in Lagerklasse 3 einzuordnen.

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebinde, trocken bei 15 – 25°C gelagert.

Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.

Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.

Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.

Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.